

中山伟立塑料制品有限公司

Zhongshan Weili Plastic Products Co., Ltd.

抗霉菌测试报告

Fungus Resistance Test Report

测试项目	抗霉菌性能测试
测试标准	MIL-STD-810G Method 508.6
测试菌株	黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等
测试周期	28天
测试温度	28-30° C
测试湿度	85-95% RH
测试结果	PASS - 无霉菌生长

测试结论

经测试，中山伟立塑料制品有限公司生产的PP和ABS材质防护箱样品，在28天抗霉菌性能测试后，表面无霉菌生长，符合MIL-STD-810G Method 508.6标准要求。

测试结果表明，该产品具有良好的抗霉菌性能，适用于潮湿、温热等易发霉环境。